



Technické parametry přírodních lan

Stáčená jutová lana s Polypropylenovým jádrem

Průměr	Orientační Hmotnost (g/m)	Orientační Pevnost (kg)	Orientační Nosnost (kg)
4 mm	10,0	90	18
5 mm	16,0	184	37
6 mm	22,0	222	44
8 mm	39,0	490	98
10 mm	48,0	622	124
12 mm	77,0	980	196
14 mm	117,0	1735	347
16 mm	144,0	2592	518
18 mm	168,0	2900	580
20 mm	203,0	3520	704
22 mm	235,0	4080	816
24 mm	278,0	4592	918
26 mm	335,0	6214	1 243
28 mm	374,0	6425	1 285
30 mm	411,0	5714	1 143
36 mm	639,0	7143	1 429
40 mm	760,0	8563	1 713
50 mm		dekorace	
60 mm		dekorace	
70 mm		dekorace	
80 mm		dekorace	

Hmotnost, Pevnost a Nosnost lan jsou orientační. Při zakázkové výrobě většího množství můžeme vystavit certifikát pevnosti.

Pletená jutová lana

Pletená přírodní lana vyrábíme v průměrech 4 - 32mm.

Lana mají sníženou nosnost oproti lanům stáčeným.

Průměr lan 4 - 10mm má nosnost cca 100% vůči stáčeným

Průměr lan 12 - 20mm má nosnost cca 50% vůči stáčeným

Průměr lan 22 - 32mm má nosnost cca 25% vůči stáčeným

Pletená přírodní lana doporučujeme používat pouze ke zvedání lehčích předmětů, slouží jako lana dekorační, vázací, těsnící apod.

Pro zvýšení pevnosti můžeme do lan stáčených i pletených vložit jako jádro ocelové lanko.

Prodejna Provoznictví v Praze na Újezdě, Vítězná 10, Praha 1

Tel: 776 886 449, 776 886 829

Email: obchod@provaznictvi.cz